



# JuHo Oikaisutasoite

## Sementtiseideaineinen tasoite kivipohjaisten kuivien, kosteiden ja märkien sisätilojen oikaisuihin ja tasoituksiin

### Käyttökohteet

Vedenkestävä tasoite kuivien, kosteiden ja märkien sisätilojen seinäpintojen ja kattojen tasoitukseen, oikaisuun ja kunnostukseen. Alustoiksi soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät.

### Tekniset tiedot

<b>Sideaine</b>	Portland sementti
<b>Väri</b>	Harmaa.
<b>Karkeus</b>	Suurin raekoko noin 0,6 mm.
<b>Vedenkesto</b>	On vedenkestävä.
<b>Vedentarve</b>	Noin <b>5 l / 25 kg säkki</b> . (19-21 % vettä pulverin painosta).
<b>Käyttöaika</b>	Noin 1 tuntia veden lisäyksestä. Lämpötila vaikuttaa käyttöaikaan.
<b>Kuivumisaika</b>	Kuivumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta. Betoni- tai tiilialustalla noin 1 mm kerros kuivuu 18 - 20°C:ssa vuorokaudessa.
<b>Menekki</b>	n. 1,4 kg / m <sup>2</sup> / mm
<b>Täyttyvyys</b>	Osittain tasoitus max. 50 mm. Paksumpi täyttö saattaa painua ja halkeilla kuivuessaan. Kokonaan täyttö max. 30 mm.
<b>Työolosuhteet</b>	Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila on oltava yli +10°C. Kylmemmässä sideaine ei liukene, ja tasoite kovettuu hitaasti. Max. 40°C.
<b>Pakkaus</b>	Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
<b>Varastointi</b>	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.



# JuHo Oikaisutasoite

## Alustat

Alustaksi soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät.  
Alustan pitää olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava. Ikkunat, putket ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

## Sekoitus

Säkillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä sekoittaen noin 5 litraan vettä.  
Tasoitejauhe lisätään hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes tasoitemassa on tasainen ja ilman paakkuja.  
Sideaineen täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 5-10 min (alle 15°C:ssa 10 - 15 min), jonka jälkeen tasoitemassa sekoitetaan vielä noin ½ min. Vasta tämän jälkeen tasoite on valmis käytettäväksi.  
Tasoitteen käyttöaika on noin tunti ympäristön olosuhteista riippuen.

## Työn suoritus

Tarkista alustan kunto. Varmista että edellinen laasti/tasoitekerros on täysin kuivunut.  
Tasoite levitetään sopivan paksuisena kerroksena teräslipalla. Tasoitus suoritetaan vaakasuorin vedoin.  
Työsaumojen välttämiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Poisliipattu tasoite palautetaan tasoitemassa-astiaan ja käytetään uudestaan.  
Erittäin kuivissa olosuhteissa alustaa kostutetaan kevyesti n. ½ tuntia ennen työn alkua. Tämä parantaa tartuntaa ja estää tasoitteen liian nopea kuivuminen seinällä.

## Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti.

## Jälkihoito ja pintakäsittely

Ohuet <3mm tasoitepinnat jälkikostutetaan vesisumutuksella. Sitä paksummat kerrospaksuudet eivät vaadi jälkikostutusta normaaleissa olosuhteissa. Kovettunut, kuiva tasoitepinta voidaan vedeneristää, laatoittaa tai maalata alkalinkestävällä maalilla. Normaaliolosuhteissa kuivuminen tapahtuu 1-4 vuorokaudessa kerrospaksuudesta riippuen.

## HUOM!

- Ei sovellu lattioiden oikaisuun ja tasoituksiin.
- Viemäriin joutunut tasoite saattaa aiheuttaa viemäriin tukkeutumista.
- Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

## Työsuojelu

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengitysuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy  
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale  
Puh. 05-4561240  
Fax. 05-4160235

Email.: [etunimi.sukunimi@juho-laastit.com](mailto:etunimi.sukunimi@juho-laastit.com)  
[www.juho-laastit.com](http://www.juho-laastit.com)

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy:lla on SFS-ISO-EN 9001 mukainen laatujärjestelmä