



JUHO Kuitulaasti

Käyttökohteet

Kuituvahvisteinen kalkki- ja sementtiseideaineinen kivirakenteisten (betoni, harkko, kevytsoraharkko, tiili, kaasubetoni) seinäpintojen oikaisuun, tasoitukseen, rappaukseen ja slammaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu myös lämmöneristeiden rappaukseen.

Tekniset tiedot

Sideaine	Kalkki ja sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä ja muovikuidut
Lisäaineet	Kapillaarista vedenimeytymistä vähentävät, säänkestävyyttä parantavat lisäaineet
Kerros-paksuus	5 – 25 mm
Raekoko	0,6 mm
Vedentarve	4-5 l / 25 kg säkki
Sekoitus-aika	3-10 min., sekoittimesta riippuen
Menekki	n. 14 kg/m ² , 10 mm kerros-paksuudella
Työolosuhteet	Alustan, laastijauheen ja ilman lämpötilan on oltava yli +10°C. Kylmemmässä laasti kovettuu hitaasti tai ei ollenkaan. Lämpötilan on oltava yli +5°C myös pari vuorokautta rappauksen jälkeen.
Pakkaus	Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä.
Varastointi	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna avaamattomassa pakkauksessa 1 vuoden.



Käyttöohje JUHO KUITULAASTI

Tarkista alustan kunto. Alustan pitää olla puhdas ja kiinteä. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltää) hyvän tartunnan varmistamiseksi. Vanhat laastipurseet poistetaan. Vauriot ja kolot paikataan kuitulaastilla. Tartuntaa heikentävät aineet (lika, hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levitystä. Ikkunat, putket ym. pinnat on suojattava huolellisesti. Alusta kostutetaan kevyesti. Säkillinen laastijauhetta lisätään porakonevispilällä noin 4 - 5 litraan vettä. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Lisäaineiden täydellisen liukenemisen vuoksi laastimassaa seisotetaan noin 10 min (alle 15 °C:ssa 15 min), jonka jälkeen massaa sekoitetaan vielä noin ½ min. Tämän jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Laastin käyttöaika on noin 2-4 tuntia

. Työn suoritus

Laasti levitetään ruiskulla tai käsin teräslipalla. Pois liipattu laasti palautetaan sekoitusastiaan ja käytetään uudestaan. Työ suoritetaan kahteen kertaan. Kertaliippauksella saadaan noin 5 mm kerros. Helteisellä ja tuulisella säällä työaika on lyhyt ja laasti saattaa kuivua liian nopeasti, joten työtä ei tulisi tehdä tällaisella ilmalla. Rappauspinta on pidettävä kosteana pari vuorokautta työn jälkeen. Tarvittaessa pintaa kostutetaan sumuttamalla

Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti on poistettavissa mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Pintakäsittely

Kovettunut pinta voidaan maalata alkalinkestäväällä maalilla, laatoittaa tai tasoittaa seinätasoitteella tai pinnoittaa esim. värillisellä kestopinnoitteella.

HUOM!

Tämä on suuntaa-antava yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen tuoteseloste. Tuoteselosteeseen ja muihin tuotetta koskeviin ohjeisiin ja työselityksiin on tutustuttava ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että tuotetta koskevia ohjeita on noudatettu.

Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen joututtua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.